

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Невада INT/do/02

Технические характеристики

НЕВАДА Ла Пинтура Дорада - это декоративная краска, которая объединяет цвета, контрасты и декоративный эффект золотых частичек, придающих стенам необыкновенную глубину цвета. Тысячи разных уровней краски, полученных в результате нанесения шпателем, создают смешение цветов с эффектом золота, невольно притягивающего взгляд. Благодаря особым пигментам, содержащимся в составе этого материала, можно любоваться бесчисленными вариантами цвета, которые придают стенам абсолютно новый вид, и наделяют помещение драгоценными бликами: от золотого янтаря до искрящихся отблесков позолоты. НЕВАДА Ла Пинтура Дорада - это моющееся, водоотталкивающее, защищающее от образования царапин покрытие. Предотвращает появление плесени. В первую очередь материал предназначен для декора поверхностей в престижных зданиях, таких как виллы и дворцы, а также для офисов, студий высокого класса, квартир и бутиков. НЕВАДА легко наносится, позволяет создать идеальное покрытие без неровностей и стыков. Продукт обладает слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Внутренние поверхности помещений любых зданий, от исторических до современных.

Подготовка подложек

Новые подложки должны быть хорошо высушенными и выдержанными. На старых подложках или уже окрашенных следует устранить пыль, налёт от дыма и прочие загрязнения посредством мытья водой или щёткой. Очистить поверхность и нанести, по необходимости, один слой грунтовки Neofix OIKOS для лучшей фиксации.

Подождать 4 ÷ 6 часов до высыхания. Нанести в качестве основы один или два слоя Fondo Murales производства OIKOS. Подождать 6 ÷ 8 часов до высыхания.

Способ нанесения

Нанести НЕВАДА ла Пинтура Дорада специальной кистью "spagna" OIKOS, скрещивая мазки, вновь пройти разгруженной кистью по поверхности так, чтобы более однородно распространить материал. После 5 ÷ 10 минут вновь нанести продукт с лёгким надавливанием на шпатель из нержавеющей стали компании OIKOS, прижимая продукт, но не устраняя.

Технические характеристики: нанесение

Разведение/Смешивание	5 - 10% питьевой воды
Расход	6 - 8 мл/л в зависимости от усыпления подложки и желаемого эффекта
Инструменты для нанесения	Кисть "spagna" и шпатели из нерж.стали OIKOS
Закрепляющие средства	Neofix OIKOS
Основа	Fondo Murales OIKOS
Температура нанесения	+5 °C - +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	3-4 ч (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	2 - 3 дня (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой
Замечания	смешивать продукт ручнo или гирoскопическим миксером на 1 мин. макс. низкой скоростью.

Технические характеристики: продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные органические и неорганические пигменты.
Удельный вес	1 кг/л +/- 3%
РН	6 - 7
Вязкость	7.500 - 11.500 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25 °C)
Температура хранения	+2 °C - +36 °C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Устойчивость к мойке	Материал смываемый по норме UNI 10560:1956
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ k; VOC: 10 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 150 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 100 г/л
Цвета	Карта цвета по колеровочной системе DCS ДЕКОР КОЛОР СИСТЕМ OIKOS
Фасовка	1 - 5 л

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Внимательно прочесть лист безопасности: продукт носит этикетирование Xi, R41 раздражающий. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться

согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Новые подложки должны быть хорошо высушенными и выдержанными. На старых подложках или уже окрашенных следует устранить пыль, налёт от дыма и прочие загрязнения посредством мытья водой или щёткой. Очистить поверхность и нанести, по необходимости, один слой грунтовки Neofix OIKOS для лучшей фиксации.

Подождать 4 ÷ 6 часов до высыхания. Нанести в качестве основы один или два слоя Fondo Murales производства OIKOS. Подождать 6 ÷ 8 часов до высыхания.

Нанести НЕВАДА ла Пинтура Дорада специальной кистью "spagna" от OIKOS, скрещивая мазки, вновь пройти разгруженной кистью по поверхности так, чтобы более однородно распространить материал. После 5 ÷ 10 минут вновь нанести продукт с лёгким надавливанием на шпатель из нержавеющей стали компании OIKOS, прижимая продукт, но не устраняя.

Стоимость за кв.м., включая материал и работу.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.