ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

------ Paint ------

CRILUX/КРИЛЮКС

Технические характеристики

раздел

CRILUX — это специальный укрепляющий грунт на основе акриловых смол, паропроницаемый, для пористых основ. Благодаря своим техническим характеристикам, способствует укреплению поверхностей, подверженных рассыпанию, покрытых гипсовой штукатуркой и поверхностей новых стен. Соответствует нормативам DIN 52 615 и DIN ISO 4624. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

| Сфера применения | раздел 2 |
|------------------|----------|
| Внутренние стены | |

Подготовка подложек

раздел 3

Очистить поверхность для декора, удалив отслаивающиеся части. В случае новой штукатурки подложка должна быть хорошо высушена и выдержана.

Способ нанесения раздел 4

Развести CRILUX в соответствии с состоянием подложки и нанести при помощи кисти или валика. В случае новой штукатурки убедиться, что подложка хорошо высушена.

Отделка/ Защитные средства

раздел 5

Отделочные продукты линии Interior Acrilic Paint компании OIKOS

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

| Разведение | 1:3 питьевой водой для поверхностей со старой краской, следами |
|-----------------------------|--|
| | копоти или грязи |
| | 1:5 питьевой водой для оштукатуренных поверхностей с хорошей |
| | впитываемостью |
| | 1:8 питьевой водой для поверхности с очень высокой впитывающей |
| | способностью |
| Расход | $20-60 \text{ м}^2$ /л в зависимости от подложки, которую необходимо |
| | изолировать. |
| Инструменты для нанесения | Кисть, валик. |
| Температура нанесения | +5°C ÷ +36°С (с относительной влажностью не более 80%) |
| Время визуального высыхания | 1 -2 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Время полного высыхания | 10 - 12 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Возможность перекрашивания | через 6 - 8 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью |
| | 75%) |
| Очистка инструмента | Водой |

Технические характеристики: продукт

раздел 7

| T T T | 1 " |
|----------------------------------|--|
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс |
| | проникновения и сцепления подложки. |
| Удельный вес | 1 kg/p +/- 3% |
| рН | $5 \div 6$ |
| Вязкость | 50 +/- 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C). |
| Температура хранения | +2°С ÷ +36°С. Боится мороза |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся |
| | поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии. |
| Сопротивление отрыву и сцепление | Соответствует норме DIN ISO 4624 |
| Испытание отрыва для оценки | 1,3 N/мм ² , разрыв сцепления ниже поля действия лака. |
| сцепления | |
| Ограничение на выброс Летучих | Класс принадлежности: A/h; VOC: 1 г/л (максимум); Ограничение |
| Органических Веществ (VOC), | Фазы I (от 1.1.2007): 50 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):30 г/л |
| согласно Директиве 2004/42/СЕ | |
| Фасовка | 1-4-10-20 л |

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям..

Основные технические условия

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.